ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г.МОСКВЕ» (ФБУ « РОСТЕСТ-МОСКВА»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОДУКЦИИ ПО ФИЗИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Юридический адрес: 117418, Россия, Москва, Нахимовский пр-т, 31

Аттестат аккредитации № RA.RU.21А365 от 11.04.2016 г. выдан
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ
(РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

Адреса мест осуществления деятельности:
117418, Россия, Москва, Нахимовский пр-т, 31
141101, Московская обл.,г. Щелково, 3-я линия, дом 31, комната №5

ФБУ «Ростест-Москва»

Утверждаю
Начальник ИЦПФП
С.Н. Игошин
" 18" декабря 2017 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 0208-263

Наименование изделия:	**Эмаль универсальная матовая**
Заявитель:	Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие ВГТ»,
Адрес заявителя:	141231, Московская область, Пушкинский район, пос.Лесной ул.Советская , д.2 ИНН: 5038004853, ОГРН: 1025004915803
Изготовитель:	ООО "Предприятие ВГТ"
Адрес изготовителя:	РФ, 141231, Московская обл., Пушкинский р-он, пос. Лесной, ул. Советская, д.2
Вид испытаний:	**Контрольные**
Тип испытаний:	**Испытания по фактическому показателю: 1. Стойкость к статическому воздействию моющего 5% раствора стирального порошка при температуре (20±2)°С.**
Наименование НД:	ГОСТ 9.403-80 метод Б
Заявка:	б/н от «21» ноября 2017 г.
Акт отбора образцов:	б/н от 21 ноября 2017 г.
Дата поступления:	04 декабря 2017 г.
Окончание испытаний:	18 декабря 2017 г.
Результаты испытаний:	**См. лист 2**
Место проведения испытаний:	117418, Россия, Москва, Нахимовский пр-т, 31

Начальник лаборатории № 263 _____ Н.В.Маслова
Дата: «18» декабря 2017г.

Действие данного протокола распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Перепечатка протокола запрещена.

Дата поступления образца в лабораторию: 04 декабря 2017 г.
Дата начала испытаний: 07 декабря 2017 г.
Дата окончания испытаний: 18 декабря 2017 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ИО И СИ, ПРИМЕНЕННЫХ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ

	Тип	Модель	Заводской номер	Номер документа о метрологическом обслуживании	Срок действия
1.	Прибор комбинированный диапазон измерений: отн. влажность (5-95)%, температура (-20…70)°С	«Testo 174H»	36946257	Свидетельство № СП 1620149	от 24.04.17 до 23.04.18 г.
2.	Весы	HT 224RCE	131986307	Свидетельство № СП 1804670	от 04.10.17 до 03.10.18г.
3.	Линейка металлическая измерительная 0-300 мм	—	2	Свидетельство № СП 1628434	от 14.03.17 до 13.03.18 г.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

В лабораторию для испытаний был предоставлен образец эмали универсальной матовой изготавливаемой по ТУ 2313-012-32998388-2010 с изм. № 1,2,3. Эмаль представляла собой однородный материал, без осадка, расслаивания и посторонних включений, белого цвета. Эмаль предназначена для окрашивания снаружи и внутри помещений, в т.ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции, во всех типах зданий и сооружений по бетону, штукатурке, кирпичу, древесине, гипсу, гипсокартону, ДСП, ДВП и другим пористым поверхностям.

Перед испытаниями эмаль тщательно перемешивалась.

Условия проведения испытаний:

Температура воздуха в помещении (20±2)°С
Относительная влажность воздуха (65±5)%

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя	Методы испытаний	Значение показателя
		Фактическое
1. Стойкость к статическому воздействию моющего 5 %раствора стирального порошка при температуре (20±2)°С, ч	ГОСТ 9.403-80 метод Б	> 96

Инженер 2-й категории: О.А. Дроздова

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ