



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г.МОСКВЕ» (ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОДУКЦИИ ПО ФИЗИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Юридический адрес: 117418, Россия, Москва, Нахимовский пр-т, 31

Аттестат аккредитации № RA.RU.21A365 от 11.04.2016 г. выдан
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ
(РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

Адреса мест осуществления деятельности:
117418, Россия, Москва, Нахимовский пр-т, 31
141101, Московская обл., г. Щелково, 3-я линия, дом 31, комната №5



Утверждаю

Начальник ИЦПФП

С.Н. Игошин

«18» декабря 2017 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 0196-263

Наименование изделия: **Краска ВД-АК VGT Premium для офисов и гостиных iQ 137 база А**

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие ВГТ»,

Адрес заявителя: 141231, Московская область, Пушкинский район, пос. Лесной ул. Советская, д.2
ИНН: 5038004853, ОГРН: 1025004915803

Изготовитель: ООО "Предприятие ВГТ"

Адрес изготовителя: РФ, 141231, Московская обл., Пушкинский р-он, пос. Лесной, ул. Советская, д.2

Вид испытаний: **Контрольные**

Тип испытаний: **Испытания по фактическому показателю: 1. Стойкость к статическому воздействию дезинфицирующего 5% раствора хлорамина при температуре (20±2)°С.**

Наименование НД: ГОСТ 9.403-80 метод Б

Заявка: б/н от «21» ноября 2017 г.

Акт отбора образцов: б/н от 21 ноября 2017 г.

Дата поступления: 04 декабря 2017 г.

Окончание испытаний: 18 декабря 2017 г.

Результаты испытаний: См. лист 2

Место проведения испытаний: 117418, Россия, Москва, Нахимовский пр-т, 31

Начальник лаборатории № 263
Дата:


Н.В. Маслова
«18» декабря 2017 г.

Действие данного протокола распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Перепечатка протокола запрещена.

Дата поступления образца в лабораторию:
Дата начала испытаний:
Дата окончания испытаний:

04 декабря 2017 г.
07 декабря 2017 г.
18 декабря 2017 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ИО И СИ, ПРИМЕНЕННЫХ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ

	Наименование	Модель	Заводской номер	Номер документа о метрологическом обслуживании	Срок действия
1.	Прибор комбинированный диапазон измерений: отн. влажность (5-95)%, температура (-20...70)°C	«Testo 174H»	36946257	Свидетельство № СП 1620149	от 24.04.17 до 23.04.18 г.
2.	Весы	HT 224RCE	131986307	Свидетельство № СП 1804670	от 04.10.17 до 03.10.18г.
3.	Линейка металлическая измерительная 0-300 мм	—	2	Свидетельство № СП 1628434	от 14.03.17 до 13.03.18 г.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

В лабораторию для испытаний был предоставлен образец краски ВД-АК VGT Premium для офисов и гостиниц iQ 137 база А изготавливаемой по ТУ 2316-015-32998388-2014 с изм. № 1,2. Краска представляла собой однородный материал, без осадка, расслаивания и посторонних включений, белого цвета. Краска предназначена для внутренних работ в помещениях с повышенными требованиями к мытью и высокой эксплуатационной нагрузке (гостиные, коридоры, офисы, рестораны, отели). Применяется по минеральным (бетону, штукатурке, кирпичу) и деревянным поверхностям, гипсокартону, ДСП, ДВП, а также для окраски обоев.

Перед испытаниями краска тщательно перемешивалась.

Условия проведения испытаний:

Температура воздуха в помещении (20±2)°C
Относительная влажность воздуха (65±5)%

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя	Методы испытаний	Значение показателя
		Фактическое
1. Стойкость к статическому воздействию дезинфицирующего 5 % раствора хлорамина при температуре (20±2)°C, ч	ГОСТ 9.403-80 метод Б	> 96

Инженер 2-й категории:



О.А. Дроздова

• КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ