



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ И
ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)

ЦЕНТР ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ № 300

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21A343 от 23.03.2016

117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

Тел. (499) 668-28-80, факс (499) 124-99-96, E-mail: foodtest@rostest.ru



УТВЕРЖДАЮ:

И.О. [подпись] Начальника Центра
О.А. Дроздова

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 680026-20 от 29.10.2020.

Наименование образца:

Краска трещиностойкая, ТУ 2316-014-32998388-2010 с изм. 1,2,3,4,5

Изготовитель:

ООО «Предприятие ВГТ», Россия

Предприятие-изготовитель:

ООО «Предприятие ВГТ», 141231, Московская обл., Пушкинский р-он, р.п. Лесной, ул. Советская, д.2, литера М-М1-М2, офис 1

Заявитель (Заказчик):

ООО «Предприятие ВГТ», 141231, Московская обл., Пушкинский р-он, р.п. Лесной, ул. Советская, д.2, литера М-М1-М2, офис 1

На соответствие требованиям: По фактическому значению

Заявка:

№ 1 от 05.10.2020

Дата поступления объекта:

13.10.2020

Дата проведения испытаний:

с 13.10.2020 по 29.10.2020

Средства измерений и испытательное оборудование:

При проведении испытаний использовались поверенные средства измерений и аттестованное испытательное оборудование (см. Приложение к протоколу)

Результаты испытаний:

Результаты испытаний представлены с указанием единиц измерений, применяемых в Международной системе единиц, принятые Генеральной конференцией по мерам и весам (см. Приложение к протоколу)

Результаты испытаний распространяются только на представленный образец. Копирование и перепечатка протокола без письменного разрешения Центра запрещена.

Информация, представленная в Приложении к протоколу испытаний, является конфиденциальной, доступна только Заказчику (Заявителю) и не подлежит разглашению третьим лицам.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Описание образца:

В лабораторию для проведения испытаний был предоставлен образец краски трещиностойкой, ТУ 2316-014-82998388-2010 с изм. 1,2,3,4,5.

Образец покрытия представлял собой однородный материал белого цвета, без осадка, расслаивания и посторонних включений.

Перед испытаниями образец краски тщательно перемешивался.

Условия сушки образцов:

Относительная влажность воздуха - 60%

Температура воздуха - 20 °С

Условия проведения испытаний:

Относительная влажность воздуха - 55%

Температура воздуха - 22 °С

Результаты испытаний:

Наименование показателя	ед. изм.	Норма по НД/НПА	Фактическое значение	НД на метод испытаний
Стойкость к статическому воздействию жидкостей (дезинфицирующей и моющей) при температуре (20±2) °С:	суток			ГОСТ 9.403-80 (метод В)
- 5% раствор NH_2Cl (хлорамина)		7	Изменения декоративных свойств покрытия не произошло	
- 5% раствор стирального порошка		7	Изменения декоративных свойств покрытия не произошло	

Средства измерения и испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование и тип оборудования	Заводской номер	Документ о метрологическом обслуживании	Срок действия
1.	Прибор комбинированный, TESTO 174H	36946259	Свидетельство № СП 2971537	от 21.04.2020 до 20.04.2021
2.	Весы, АН-2200СЕ	BL131251060	Свидетельство № СП 3070866	от 01.10.2020 до 30.09.2021

*Конец протокола

