



ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ «БАРХАТ»

ОПИСАНИЕ

Тонкослойная полупрозрачная декоративная штукатурка с серебристым перламутровым пигментом и стеклянными микрошариками образует элегантное матовое с мягкими переливами декоративное покрытие, придающее поверхности эффект бархатистой ткани. Покрытие хорошо смотрится как в классическом, так и в современном интерьере. Материал образует прочную, водостойкую поверхность. Применяется по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, гипсокартонным и другим видам минеральных поверхностей внутри помещений всех типов зданий и сооружений (А-В).

ПРЕИМУЩЕСТВА

Оно обладает высокими эксплуатационными характеристиками: прочностью и водостойкостью.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

поверхность должна быть чистой и сухой. Основание - абсолютно ровным, поэтому поверхность необходимо предварительно зашпатлевать финишной шпатлевкой и загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения ТМ «VGT».

КОЛЕРОВКА

может колероваться колеровочными пастами ТМ «VGT».

СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ

штукатурка представляет собой пастообразную массу с перламутровыми частицами и добавлением специальных стеклянных микрошариков. Имеет высокую адгезию к бетонным, кирпичным, оштукатуренным, асбоцементным, гипсокартонным и т. п. поверхностям. Штукатурка обладает водостойкостью и стойкостью к мытью.

ПРИМЕНЕНИЕ И РАСХОД

наносится с помощью шпателя, кельмы или широкой кисти с последующим формированием рисунка. При формировании рисунка рекомендуется производить работы на участках площадью 0,7 — 1,0 м². Возможны и другие способы нанесения, которые зависят от фантазии мастера.

Расход материала зависит от толщины наносимого слоя и техники нанесения и варьируется от 200 до 300 г/м².

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

до отлипа — 2 часа, полное высыхание через 48 часов при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха 65%. Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

в плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Не замораживать! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов.

СОСТАВ

водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие добавки, наполнитель, перламутровый пигмент.

ОПИСАНИЕ ОПАСНОСТИ

символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не

является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.

**МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

при попадании в глаза и на кожу - промыть большим количеством воды. Для защиты рук - использовать перчатки. Не использовать при строительстве, ремонте, реконструкции и отделочных работах чаш плавательных бассейнов и резервуаров с питьевой водой. Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 2316-009-32998388-2011 с изм. 1,2,3,4

ФАСОВКИ

1 кг, 5 кг

ИНСТРУМЕНТ

Кельма, шпатель, кисть

